

Définition

MAGNACRYL PRESTIGE MAT est une peinture murale mate, isolante et très résistante au frottement. Non lustrante.

Emploi

MAGNACRYL PRESTIGE MAT est une peinture isolante. Elle évite la formation de taches en provenance de matières solubles dans l'eau telles que nicotine, encre e.a.

MAGNACRYL PRESTIGE MAT est une peinture à pot unique. Elle peut être utilisée comme primer et comme finition.

MAGNACRYL PRESTIGE MAT est une peinture mate, qui résiste au lustrage. Elle est idéale pour traiter des murs exposés à de la lumière rasante.

MAGNACRYL PRESTIGE MAT est une peinture non poreuse. Elle peut être appliquée sur des supports de nature différente tels que enduits, plâtre, béton, tissus de verre, e.a.

MAGNACRYL PRESTIGE MAT est caractérisée par une blancheur exceptionnelle.

MAGNACRYL PRESTIGE MAT est une peinture sans tension. Elle peut être appliquée sans risque d'arrachement sur des anciennes peintures.

MAGNACRYL PRESTIGE MAT peut, grâce à sa grande souplesse, être appliquée sur un mastic acrylique avec peu de risques de fissures.

Supports

MAGNACRYL PRESTIGE MAT est applicable à l'intérieur sur toute surface murale propre, cohérente, sèche et dépoussiérée.

Préparation du support

Fond neufs

- Eliminer les parties non adhérentes, les poussières e.a. par brossage ou lavage.
- Appliquer une 1^{ière} couche de **MAGNACRYL PRESTIGE MAT** diluée de 5 à 10% avec de l'eau ou une 1^{ière} couche de **MAGNAPRIM PRESTIGE**.

Fonds peints

- En bon état: nettoyer, dépolir les surfaces brillantes.
- En mauvais état:
 - Gratter et brosser les anciennes couches non adhérentes.
 - Ouvrir les fissures et les réparer au **STEREO UNIFIX**.
 - Appliquer sur les endroits retouchés une couche de **MAGNACRYL PRESTIGE MAT** diluée de 5 à 10% avec de l'eau ou une couche de **MAGNAPRIM PRESTIGE**.
 - Appliquer sur les supports peu cohérents et poudreux une couche de **MAGNACRYL PRESTIGE MAT** diluée de 5 à 10% avec de l'eau ou une couche de **MAGNAPRIM PRESTIGE** diluée de 5 à 10 % avec de l'eau.

Finition

- Appliquer 1 ou 2 couches de **MAGNACRYL PRESTIGE MAT**, non diluée, jusqu'à opacité parfaite.

Remarque 1: **Fonds recouverts d'éléments solubles dans l'eau (taches de nicotine, encre etc.):** Il est important de suivre les directives suivantes. Pour éviter tout risque de saignement il est nécessaire d'appliquer 2 couches non diluées avec un temps d'attente de min. 24 heures entre couches. On peut aussi travailler avec le **MAGNAPRIM PRESTIGE** comme primer isolant.

Remarque 2: **Afin d'obtenir un bel aspect décoratif, il est recommandé:**

- de bien respecter le rendement
- d'utiliser un rouleau dont la longueur des fibres est ± 12 mm

MAGNACRYL PRESTIGE MAT

Peinture murale acrylique mate, résistante au lustrage, en phase aqueuse pour l'intérieur

Mode d'application

Temps de séchage à 20°C et 60% H.R.

- Sec 1 heure
 - Recouvrable 6 heures
- 24h s'il y a présence de matières solubles dans l'eau dans le support

Conditions d'application

- Température du support Au min. 10°C
- Température ambiante Au min. 10 °C – au max. 30°C
- Humidité relative Max. 80%

Application

- Brosse et rouleau Prêt à l'emploi
- Pistolage Veuillez nous consulter.

Nettoyage du matériel

- Eau

Composition

- Liant Copolymères acryliques
- Pigments Dioxyde de titane utile et charges minérales
- Solvant Eau
- Extrait sec En poids: 61 ± 2%
En volume: 43 ± 3%
- COV valeur limite en EU Pour ce produit (catA/a) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 30 g/l COV.

Caractéristiques

- Aspect Mat
- Teinte Blanc + 3 bases: AW, AM et AC
- Mise à la teinte par l'intermédiaire de **la machine à teinter TRIMETAL ACOMIX**
- Densité à 20°C 1,45 ± 0,05
- Rendement théorique 10 m²/l/couche selon la rugosité et la porosité du support
- Din EN 13300 résistance à l'abrasion humide : classe 1
opacité : classe 2
brillant spéculaire : mat
granulométrie : fine ≤ 100µ

Stockage

Conserver de préférence à l'abri du gel et couvert en emballage d'origine non ouvert, à des températures entre 5°C et 35°C.

Hygiène et sécurité

Consulter la fiche de sécurité; si vous ne possédez pas, elle vous sera transmise sur simple demande.
Tenir hors de portée des enfants.
Prévoir une aération adéquate lors de l'application et du séchage du produit. Eviter les départs de feu.



Trimetal