

Définition

Les boiserie extérieures ne sont jamais à l'abri d'une pénétration d'eau accidentelle, un joint défectueux, un mastic endommagé. Mieux vaut donc pour ces boiserie choisir une peinture de type **PERMALINE DECOR SATIN** microporeuse, respirante, qui permet à l'humidité absorbée de s'échapper sous forme de vapeur d'eau.

Emploi

PERMALINE DECOR SATIN remplit à lui seul le rôle des 3 couches utilisées pour les boiserie extérieures: couche de fond intermédiaire et finition.

PERMALINE DECOR SATIN garantit donc un système de peinture homogène dans toute son épaisseur: même dilatation, même adhérence, même cohésion.

PERMALINE DECOR SATIN est microporeux; son pouvoir respirant le rend à la fois imperméable à l'eau, mais perméable à la vapeur d'eau: l'humidité absorbée peut donc s'échapper sans provoquer de cloquage.

PERMALINE DECOR SATIN se caractérise également par sa parfaite opacité, lui permettant de masquer tout fond quel qu'en soit la teinte.

PERMALINE DECOR SATIN possède un haut extrait sec, donc un haut pouvoir garnissant, enrobant tant les arêtes que les faces planes d'un revêtement parfaitement arrondi.

Supports

PERMALINE DECOR SATIN s'applique sur toutes boiserie saines.

Préparation du support

Boiserie neuves:

- Le bois doit être sec (taux d'humidité: max. 18%) appliquer une première couche de **PERMALINE DECOR SATIN**. Cette couche peut être appliquée comme couche d'attente microporeuse permettant l'évaporation de l'humidité excessive avant de terminer les travaux lorsque le taux d'humidité aura baissé sous les 18%.

Boiserie déjà peintes en bon état:

- Poncer, dépeussier. Eventuellement reboucher, enduire à l'enduit **LUX** et retoucher à l'aide de **PERMALINE DECOR SATIN**. (Remarque: éviter les opérations d'enduisage.)

Boiserie déjà peintes en mauvais état:

- Eliminer les peintures dégradées ou non adhérentes par grattage et ponçage ou décaper au **PICKOFF** (voir fiche technique).
- Eventuellement, appliquer une couche de **SILVANOL TRI-ACTIV** (traitement biologique curatif - voir fiche technique) ou une couche de **SILVANOL LM** incolore (traitement biologique préventif - voir fiche technique).
- Appliquer une première couche de **PERMALINE DECOR SATIN** (voir Boiserie neuves).

Finition(s)

- Appliquer une deuxième couche de **PERMALINE DECOR SATIN** comme couche intermédiaire.
- Appliquer une troisième couche de **PERMALINE DECOR SATIN** comme couche de finition.

PERMALINE DECOR SATIN

Peinture semi-brillante, microporeuse pour boiserie extérieures

Mode d'application

Temps de séchage à 20°C et 60% H.R.

- Sec ± 4 h.
- Recouvrable 15 h.

Conditions d'application

- Température du support Min. 3°C au-dessus du point de rosée
- Température ambiante Min. 8°C
- Humidité relative Max. 80%

Application et dilution

- Brosse et rouleau Prêt à l'emploi

Nettoyage du matériel

- **STELCLEANER** ou White Spirit.

Composition

- Liant(s) Résines alkydes
- Pigments(s) Dioxyde de titane et adjuvants minéraux stables
- Solvant Hydrocarbures aliphatiques
- Extrait sec En poids: 67 ± 2%
En volume: 49 ± 3%
- COV valeur limite en EU Pour ce produit (catA/d) : 400 g/l (2007) / 300 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 395 g/l COV.

Caractéristiques

- Aspect Semi-brillant
- Teinte Blanc
- Mise à la teinte Par l'intermédiaire de **la machine à teinter TRIMETAL**
- Densité à 20°C 1,19 ± 0,05
- Rendement théorique 10-12 m²/l par couche (en fonction de la porosité et la rugosité du support)

Stockage

Se conserve un an à l'abri du gel en emballage d'origine non ouvert, à des températures entre 5°C et 35°C.

Hygiène et sécurité

Consulter la fiche de sécurité, elle vous sera transmise sur simple demande.
Tenir hors de portée des enfants.
Prévoir une aération adéquate lors de l'application et du séchage du produit.

Eviter les dépôts de feu.



Trimetal